

► Series 3460 Film di laminazione

Laminazione calandrata premium

Finitura lucida e opaca

La Series 3460 è una pellicola vinilica calandrata da 2,2 millimetri (55 micron) con adesivo trasparente e permanente sensibile alla pressione. Progettato per proteggere e prolungare la durata delle immagini stampate, la Series 3460 ha un supporto polimerico completo ed è disponibile nelle finiture lucida e opaca. Il supporto da 2,2 mm della Series 3460 offre una maggiore conformabilità per le pellicole per veicoli, segnaletica intermedia e grafica. La Series 3460 è concepita per una durata all'esterno fino a 7 anni.

APPLICAZIONI E CARATTERISTICHE

- Laminazione protettiva per DPF 4650GLX e DPF 4600GLX/MLX
- Grafica di veicoli, segnaletica intermedia, chioschi e display POP
- Inibitori UV per proteggere e prolungare la durata della grafica stampata
- La Series 3460 non è progettata per essere utilizzata come pellicola trasparente per finestre
- Il film di laminazione Arlon è progettato per essere laminato a freddo senza alcun calore

SPECIFICHE E PROPRIETÀ FISICHE

| PROPRIETÀ | METODI DI TEST E MISURA | VALORI TIPICI | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|
| FINITURA SUPERFICIALE | Misuratore di brillantezza 60° di riflessione | ≥ 75 Gloss Units (Gloss) ≤ 20 Gloss Units (Matte) | |
| SPESSORE | Micrometro, Federal Bench Type | 2.2-mil (55 micron) | |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | Tester di trazione Separazione delle ganasce di 51 mm (2 pollici); velocità della testa trasversale di 12 in/min. (5,1 mm/s); direzione del nastro | ≥ 7 lb/in width | ≥ 1.24 kg/cm width |
| ELONGAZIONE | Dinamometro Instron (vedi sopra) | 170% | |
| DURATA D'IMMAGAZZINAMENTO | Al riparo da umidità, calore e luce solare diretta. | 1 anno dalla spedizione in fabbrica | |
| GAMMA DI TEMPERATURE D'APPLICAZIONE | Su substrato pulito e asciutto | 60°F to 80°F | 15°C to 27°C |
| GAMMA DI TEMPERATURE DI SERVIZIO | Su substrato pulito e asciutto | -20°F to 150°F | -29°C to 65°C |
| STABILITÀ DIMENSIONALE | 70°C, 48 ore | 15-mil | 0.38 mm |
| PEEL ADHESION (ADESIONE) | PSTC-1, 15 min, 70°F (21°C) | ≤ 24 mil | ≤ 0.61 mm |
| LINER RELEASE | TLMI Release a 90°, 300 in/min (760 cm/min) | 70 g/2 in | 14 g/cm |

Termini e condizioni standard

USA

200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161/+1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

TERMINI E CONDIZIONI

Quanto sotto riportato, sostituisce ogni altra garanzia espressa o implicita:

Tutti gli ordini e gli acquisti effettuati in relazione al presente documento sono regolati e limitati dai Termini e condizioni standard di Arlon, incorporati integralmente da questo riferimento e disponibili su https://www.arlon.com/eu_it/legal/terms-and-condizioni o in copia cartacea su richiesta.

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568